

# HOJA TÉCNICA

## SikaWall® -100 Tarrajeo Listo

Mortero para muros y cielorrasos

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**SikaWall® - 100 Tarrajeo Listo** es una mezcla seca de cemento y arena fina diseñada para el recubrimiento de muros y cielorrasos, lista para agregarle la cantidad de agua necesaria.

### USOS

- Para proyectos que requieren tarrajeo listo cuyo espesor sea inferior a 2.5 cm.
- Para acabados en mampostería con ladrillos de arcilla, sílico calcáreos o bloques de concreto.
- Para tarrajesos que requieran acabados de altas resistencias.
- Para resanar superficies de concreto, muros de contención, cisternas, piscinas, etc.
- Para áreas donde se dificulte el traslado de materiales al punto de trabajo.

### VENTAJAS/ CARACTERÍSTICAS

- Fácil preparación, el producto viene predosificado listo para usar.
- Excelente adherencia y trabajabilidad.
- Mayor tiempo de fraguado permitiendo rápidos avances.
- Buena optimización en la mano de obra.
- Menor desperdicio.
- Fácil de transportar y almacenar.
- Mayor orden y limpieza sin tener materia prima almacenada.
- Mayor ahorro en costo ya que se evita la sobredosificación de cemento en la mezcla.

### DATOS BÁSICOS

#### FORMA

#### ASPECTO

Polvo

#### COLORES

Gris

#### PRESENTACIÓN

Bolsa x 30 y 40 kg

---

## ALMACENAMIENTO

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en sitio seco y fresco bajo techo, sobre parihuelas (pallets) de madera en su empaque original bien cerrado. Para su transporte, deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.

---

## DATOS TÉCNICOS

### BASE QUÍMICA

Mortero cementicio.

### DENSIDAD APARENTE DEL POLVO

1,78 kg/L aprox.

### RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 28 DÍAS

75 kg/cm<sup>2</sup>

### USGBC VALORACIÓN LEED

**SikaWall® - 100 Tarrajeo Listo** con los requerimientos LEED. Conforme con el LEED V3 IEQc 4.1 Low-emitting materials - Painting and coating.

Conenido de VOC 0 %

---

## INFORMACIÓN DEL SISTEMA

### RENDIMIENTO

La bolsa de 30 Kg rinde:

- 1.20 m<sup>2</sup> para un tarrajeo de 1 cm.
- 1.02 m<sup>2</sup> para un tarrajeo de 1.5 cm.
- 0.84 m<sup>2</sup> para un tarrajeo de 2 cm.
- 0.66 m<sup>2</sup> para un tarrajeo de 2.5 cm.

La bolsa de 40 Kg rinde:

- 1.60 m<sup>2</sup> para un tarrajeo de 1 cm.
- 1.36 m<sup>2</sup> para un tarrajeo de 1.5 cm.
- 1.12 m<sup>2</sup> para un tarrajeo de 2 cm.
- 0.88 m<sup>2</sup> para un tarrajeo de 2.5 cm.

Nota: El rendimiento real depende la planicidad y el estado de la superficie.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- La superficie debe estar completamente limpia, sana y firme, libre de cualquier residuo de polvo, agentes curadores, grasas, etc. Con el fin de obtener una buena adherencia.
- Antes de aplicar el producto humedezca la superficie.

#### Preparación del producto

- Coloque **SikaWall® - 100 Tarrajeo Listo** en una batea, carretilla o superficie plana.
- Forme una cavidad central, agregue agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea, exenta de grumos y de color uniforme.

- Aplique el mortero y nivele con la ayuda de una regla, extendiendo el producto en dirección vertical de abajo hacia arriba, luego en dirección horizontal y así sucesivamente hasta lograr una superficie totalmente plana.
- Cure el mortero con agua utilizando un aspersor o en forma manual.
- Realice el acabado final con Sika® Pasta Mural previa imprimación con la línea Sika Temple.

#### LIMPIEZA

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua inmediatamente después del uso. El material una vez endurecido solo se podrá eliminar mecánicamente.

#### IMPORTANTE

- Almacenar en un lugar seco y techado.
- No dejar en contacto con la humedad del suelo.
- Evitar dejar bolsas abiertas.
- Evitar tiempos de almacenamiento prolongados.

---

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN

Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protégase adecuadamente utilizando guantes de goma naturales o sintéticos y anteojos de seguridad.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

### OBSERVACIONES

La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: [www.sika.com.pe](http://www.sika.com.pe)

### NOTA LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web [www.sika.com.pe](http://www.sika.com.pe).

---

**PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE SikaWall® - 100 Tarrajeo Listo**

**1.- SIKa PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS**



**2.- SIKa CIUDAD VIRTUAL**



**Sika Perú S.A.C**  
Refurbishment  
Centro Industrial "Las Praderas  
de Lurín S/N - Mz "B" Lote 5 y  
6, Lurín  
Lima  
Perú  
[www.sika.com.pe](http://www.sika.com.pe)  
Hoja Técnica  
SikaWall®- 100 Tarrajeo Listo  
29/05/2017, Edición 1

**Versión elaborada por: Sika Perú S.A.C**  
NA, Departamento Técnico  
Telf: 618-6060  
Fax: 618-6070  
Mail: [info@pe.sika.com.pe](mailto:info@pe.sika.com.pe)

