

HOJA TÉCNICA

Sika® Tank Primer PK-3

Imprimante para Sellantes Sika®Tank de dos componentes.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika®Tank Primer PK- 3 es un imprimante de dos componentes, formulado para mejorar la adherencia de los sellantes Sika® Tank sobre determinados substratos.

USOS

Sika® Tank Primer PK- 3 mejora la adherencia de los sellantes de polisulfuro sobre concreto limpio, seco y sano, albañilería y madera (incluyendo caoba).

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Producto de dos componentes, fáciles de mezclar.
- Fácil aplicación con brocha.

DATOS BÁSICOS

FORMA

ASPECTO

Líquido

COLORES

Transparente – Amarillo

PRESENTACIÓN

Juego x 1 L

ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL

Doce meses en envases originales y sellados almacenados entre 0 y 50°C.

DATOS TECNICOS

DENSIDAD A 15°C

Componente A: 1.00 kg/L $\pm$ 0.01

Componente B: 0.90 kg/L $\pm$ 0.01

Producto Mezclado (A+B): 0.978 kg/L $\pm$ 0.01

CONDICIONES DEL MATERIAL Y CURADO

23°C y 50% de H.R.

TIEMPO DE SECADO ANTES DE INSTALAR EL SELLANTE

>30 min y <2 horas (*)

(*) Si el sellante no puede ser instalado dentro de las 2 horas de haber realizado la imprimación, vuelva a aplicar Sika® Tank Primer PK -3.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

DETALLES DE APLICACIÓN	CONSUMO 50 a 100 metros lineales por Litro aprox. de acuerdo al ancho de la junta.
MÉTODO DE APLICACIÓN	PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES La clave para una buena adherencia con Sika® Tank Primer PK -3 es la preparación de la superficie. Específicamente, todas las superficies deben estar secas y libres de polvo, grasa, moho, lechada y partículas sueltas. Se debe limpiar los bordes de la junta por medios mecánicos con: ▪ Escobilla de cerdas de acero ▪ Amoladora ▪ Arenado u otro sistema que garantice una buena adherencia Si la junta contiene un sellante antiguo, este debe ser removido así como cualquier otro material extraño y luego limpiar la superficie del sustrato mediante métodos mecánicos. Aplique el Sika® Tank Primer PK- 3 sobre el sustrato seco (máx. 4% de humedad residual). Tiempo de evaporación de aproximadamente de 30 minutos a 2 horas como máximo, dependiendo de la temperatura ambiente. APLICACIÓN Agite bien el producto antes de usarlo. Aplique sobre una superficie limpia, seca y libre de aceites con una brocha.
	IMPORTANTE • Proteja el Sika® Tank Primer PK- 3 de la humedad. Una vez abierto el envase, use el contenido inmediatamente. • El imprimante debe tener una pegajosidad remanente y no debe estar completamente seco. • No use envases empezados. • No vuelva a sellar o usar el producto. El volver a sellar el envase puede causar contaminación por la humedad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN	Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de gomas naturales o sintéticas y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico. Tenga en cuenta todas las precauciones normales para la aplicación de empastes convencionales.
OBSERVACIONES	La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: www.sika.com.pe

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.

**“La presente Edición anula y reemplaza la Edición Nº 1
la misma que deberá ser destruida”**

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sika® Tank Primer PK-3 :

1.- Sika PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS



2.- Sika CIUDAD VIRTUAL



Sika Perú S.A.
S&B
Centro industrial "Las Praderas
de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 6,
Lurín
Lima
Perú
www.sika.com.pe

Hoja Técnica
Sika® Tank Primer PK-3
02.12.14, Edición 2

Versión elaborada por: Sika Perú S.A.
NB, Departamento Técnico
Telf: 618-6060
Fax: 618-6070
Mail: informacion@pe.sika.com

