

HOJA TÉCNICA

Sarnafil® T Metal Sheet

Láminas metálicas y bobinas laminadas con membrana impermeabilizante Sarnafil® T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sarnafil® T Metal Sheet es una lámina metálica de acero galvanizado o bobina laminada con membrana de impermeabilización Sarnafil® T basada en poliolefina flexible (FPO). La superficie inferior está recubierta con protección Epóxica.

USOS

- Fabricación de perfiles para fijación perimetral y uniones de la membrana
- impermeabilizante.

VENTAJAS/ CARACTERÍSTICAS

- Estable al UV.
- La unión de FPO es soldable con aire caliente.
- Puede ser cortado y doblado en el sitio o en los talleres de metalmecánica.
- Compatible con todas las membranas Sarnafil® T.
- Resistente contra condiciones ambientales comunes.
- Adhesión duradera de la superficie laminada de FPO a la lámina metálica

NORMA

- Cumple con DIN EN 10346 – láminas de metal galvanizadas.
- Sistema de gestión de calidad EN ISO 9001/14001.

DATOS BÁSICOS

FORMA

SUPERFICIE

Suave

Espesor:

- Sarnafil® T lamina FPO : 1.1 mm
- Metal galvanizado : 0.6 mm
- Grosor total : 1.7 mm

COLOR

- **Superficie superior:**

Lamina de FPO: beige o RAL 7040 window grey (otros colores a solicitud).

- **Superficie inferior:**

Metal: (revestimiento epóxico de protección).

	PRESENTACIÓN Sarnafil® T Metal Sheet - Unidad 100 láminas por paleta Largo :2.00 m Ancho :1.00 m Peso :5.80 kg/m² Peso por lámina :11.60 kg - Unidad 70 láminas por paleta Largo :3.00 m Ancho :1.00 m Peso :5.80 kg/m² Peso por lámina : 17.40 kg Sarnafil® T Metal Coil - Unidad 4 bobinas por paleta Largo :30.00 m Ancho :1.00 m peso :5.80 kg/m² Peso por bobina : 174 kg
ALMACENAMIENTO	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL Sarnafil® T Metal Sheet y las bobinas se deben almacenar en un lugar seco. Producto no caduca durante el almacenamiento correcto.
DATOS TÉCNICOS	BASE MATERIAL Superficie superior: Poliiolefinas flexibles de calidad Premium (FPO) no reforzadas. Capa inferior: Acero galvanizado (calidad DX51D Z275) con protección epóxica.
INFORMACIÓN DEL SISTEMA	
ESTRUCTURA DEL SISTEMA	Productos auxiliares según lista de precios local: - Sarnaplast® 2235 - Primer T 501 - S-Sealing Tape 10 mm x 10 mm 2 mm Productos compatibles: - Sarnafil® TG 66 - Sarnafil® TG 76 - Sarnafil® TS 77 - Sarnafil® T 66-15 D
MÉTODO DE APLICACIÓN	De acuerdo con las instrucciones de instalación válidas para Sarnafil® T membranas de impermeabilización de cubiertas planas. Herramientas de procesamiento Las herramientas de corte deben estar en buenas condiciones. Cuando se pliega la lámina Sarnafil® T a una forma perfilada, el radio de curvatura debe ser 3 veces el espesor de la lámina. La presión excesiva puede dañar el borde de la laminación. Fijación: La distancia mínima de fijación es de acuerdo con los requisitos especificados locales

Unión:

Sarnafil® T Metal Sheet o perfiles se deben colocar una fijación, manteniendo una distancia mínima de 3 mm - 5 mm en los extremos.

TEMPERATURA

El uso de Sarnafil® T Metal Sheet está limitada a zonas geográficas con temperaturas mínimas mensuales promedio de -50 ° C.

Temperatura ambiente permanente durante el uso se limita a +50 ° C.

IMPORTANTE

Los trabajos de instalación deben ser realizados solamente contratistas instruidos para techos de Sika.

Límites de temperatura para la instalación de membranas:

Temperatura sustrato: -30 °C min. / +60 °C máx.

Temperatura ambiente: -20 °C min. / +60 °C máx.

La instalación de algunos productos auxiliares, por ejemplo, adhesivos de contacto / limpiadores se limita a temperaturas superiores a +5°C. Tenga en cuenta la información proporcionada por las hojas técnicas de productos

Medidas especiales pueden ser requeridas para su instalación debajo de +5 °C de temperatura ambiente, debido a los requisitos de seguridad de acuerdo con la normativa nacional.

BASES

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIÓN LOCAL

Tenga en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Dato local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

SEGURIDAD HUMANA:

No es necesaria una hoja de datos de seguridad junto con el Reglamento CE 1907/2006, artículo 31 para llevar el producto al mercado, para el transporte o para usarlo. El producto no daña el medio ambiente cuando se utilizan según lo previsto.

REACH:

Reglamento de la Comunidad Europea sobre productos químicos y su uso seguro (REACH: EC 1907/2006).

Este producto es un artículo dentro del Reglamento (CE) N ° 1907/2006 (REACH). No contiene sustancias que están destinadas a ser liberadas de un artículo en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso. Por lo tanto, no hay requisitos de registro para las sustancias dentro del significado del artículo 7.1 del Reglamento.

En base a nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias altamente preocupantes) de la lista de candidatos publicada por la Agencia Europea de Sustancias Químicas, en concentraciones superiores a 0,1% (w/w).

MEDIDAS DE PROTECCIÓN:

Debe asegurarse una ventilación de aire fresco, cuando se trabaja (soldadura) en recintos cerrados. Deben observar las normas de seguridad locales.

ELIMINACIÓN:

El material es reciclable. La eliminación debe ser de acuerdo con las normativas locales. Por favor, póngase en contacto con su organización de ventas local de Sika para más información.

TRANSPORTE:	El producto no es clasificado como muy peligroso en transporte
PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN	Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de gomas naturales o sintéticas y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.
OBSERVACIONES	La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: www.sika.com.pe
NOTAS LEGALES	La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.

**“La presente Edición anula y reemplaza la Edición Nº 1
la misma que deberá ser destruida”**

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sarnafil® T Metal Sheet :

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS



2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL



Sika Perú S.A.
Roofing
Centro industrial "Las Praderas
de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y
6, Lurín
Lima
Perú
www.sika.com.pe

Hoja Técnica
Sarnafil® T Metal Sheet
19.11.14, Edición 2

**Versión elaborada por: Sika Perú
S.A.**
JC, Departamento Técnico
Telf: 618-6060
Fax: 618-6070
Mail: informacion@pe.sika.com

