

HOJA TÉCNICA

Sarnacol-2121

Adhesivo base agua para membranas de PVC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sarnacol-2121, es un adhesivo disperso en agua, utilizado en los sistemas adheridos sobre cubiertas con membranas Sika Sarnafil.

USOS

Se utiliza en los sistemas adheridos sobre cubiertas con membranas Sika Sarnafil. Está formulado para adherir membranas Sika Sarnafil, sobre superficies limpias, secas, absorbentes y horizontales, con pendiente máxima de hasta 10° (2/12) siempre y cuando se apliquen los métodos de instalación que se anotan enseguida. Para información sobre el Sarnacol-2121 en detalles y remates, consulte los Boletines Técnicos 03-09 y 04-09. Para cualquier otra aplicación, consulte a Sika Sarnafil.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Sarnacol-2121 es una formulación única diseñada para ser compatible con membranas Sika Sarnafil.

DATOS BÁSICOS

FORMA	PRESENTACIÓN	
	Cubeta plástica de 18.9 L (5 gal), con un peso de 20.4 kg (45 lbs)	
ALMACENAMIENTO	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL	
	12 meses en su contenedor herméticamente cerrado, a temperaturas entre 0°C y 37°C	
DATOS TÉCNICOS	CONTENIDO VOC	
	120.4 gr/L Para mayor información refiérase a la Hoja de Seguridad vigente del producto.	
	CONSUMOS	
Tipo de Substrato	Método A (con Jalador)	Método B (con Rodillo)
Membranas sin felt	Consumo Total	Consumo Total
Isocianato	0.61 L/m ²	0.305 L/m ²
Tablero de madera lisa	0.61 L/m ²	0.305 L/m ²
DensDeck Prime®	0.51 L/m ²	0.305 L/m ²
Securock® Gypsum Fiber	0.81 L/m ²	0.405 L/m ²
Membranas con felt		
Isocianato	0.71 L/m ²	0.305 L/m ²
Tablero de madera lisa	0.71 L/m ²	0.305 L/m ²
Cubierta de concreto	0.81 L/m ²	0.405 L/m ²
Concreto celular	0.81 L/m ²	0.405 L/m ²
DensDeck®	0.71 L/m ²	0.405 L/m ²
DensDeck Prime®	0.61 L/m ²	0.305 L/m ²
Securock® Gypsum Fiber	0.81 L/m ²	0.405 L/m ²

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

DETALLE DE APLICACION

Instalación Método A (con Jalador)

Sarnacol-2121 se aplica con jalador dentado únicamente sobre el sustrato. Con el adhesivo aún húmedo, coloque la membrana sobre el sustrato asegurando contacto total entre ambas superficies. No es necesario esperar a que seque el adhesivo, lo cual reduce el tiempo de aplicación. Por último, pase firmemente un rodillo de linoleum con peso muerto (mínimo 45 kg).

Instalación Método B (con Rodillo)

Sarnacol-2121 también puede aplicarse sobre el sustrato con un rodillo de pelo medio. Cuando se aplique con rodillo el rendimiento del adhesivo será mayor (vea la tabla de consumos abajo). Como el Sarnacol 2121 es un adhesivo diseñado para adherir en húmedo, cuando lo aplique con rodillo debe asegurarse de que el adhesivo aún no haya secado al momento de colocar la membrana. Esto es particularmente importante cuando la aplicación se lleva a cabo a temperaturas altas. En ocasiones será necesario ir ajustando la técnica de aplicación; una recomendación es aplicar el adhesivo por tramos de 2 a 3 m e ir tendiendo la membrana para evitar que el adhesivo se seque. Después que la membrana haya sido colocada sobre el adhesivo aún húmedo, pase de inmediato y firmemente, un rodillo de linoleum con peso muerto (mínimo 45 kg).

Limitaciones

Evite exponer el Sarnacol 2121 a bajas temperaturas. Sarnacol-2121 sólo debe ser utilizado y almacenado a temperaturas mayores a 5°C (40 °F).

En climas frescos o húmedos, el Sarnacol-2121 tardará más en curar.

Sarnacol-2121 no debe utilizarse en superficies verticales o con pendiente mayor a 16% (16 cm en vertical por cada metro de distancia en horizontal), de acuerdo a los Boletines Técnicos 03-09 y 04-09

Mantenimiento

Sarnacol-2121 no requiere mantenimiento.

BASES

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja de datos se basan en de laboratorio. Los datos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

OBSERVACIONES

La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: www.sika.com.pe

PRECAUCION DE MANIPULACION

Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintéticos y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sarnacol-2121 :

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS



2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL



Sika Perú S.A.
Roofing
Centro industrial "Las Praderas
de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y
6, Lurín
Lima
Perú
www.sika.com.pe

Hoja Técnica
Sarnacol-2121
05.06.15, Edición 1

Versión elaborada por: Sika Perú S.A.
JC, Departamento Técnico
Telf: 618-6060
Fax: 618-6070
Mail: informacion@pe.sika.com

