

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikagard® Antiacido

Revestimiento Epóxico-Novolac de Alta Resistencia Química

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikagard® Antiacido es un revestimiento epóxico-novolac de dos componentes, 100% sólidos, de alta resistencia química, para proteger elementos de hormigón y estructuras de acero.

Sikagard® Antiacido puede ser utilizado en tres esquemas de aplicación (revestimiento, mortero y mortero reforzado), dependiendo de la exposición química, al tránsito o durabilidad, a la que este expuesto.

Para aplicaciones sobre acero y en elementos verticales de hormigón prefiera Sikagard® Antiacido Tixo.

USOS

Sikagard® Antiacido debe ser aplicado sólo por profesionales experimentados.

Sikagard® Antiacido es un revestimiento de alta protección química, usado en:

- Superficies y pavimentos de Hormigón
- Estructuras de Acero
- Pretiles de contención
- Silos o Tanques de almacenamiento

- Plantas de alimentos y bebidas
- Pisos en Instalaciones mineras
- Plantas de tratamientos de aguas residuales
- Industrias químicas
- instalaciones agrícolas
- Naves de electro winning
- Pisos de estanques de soluciones ácidas
- Salas de vapores ácidas
- Estanques de neutralización

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Excelente resistencia química
- Buena resistencia mecánica
- Buena resistencia a la abrasión (mortero)
- Endurecimiento sin retracción
- De fácil aplicación con rodillo, llana o equipo airless
- Rápido endurecimiento
- Múltiples esquemas de aplicación
- Fácil mantención
- Terminación lisa o antideslizante

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base Química	Resina Epoxy-Novolac
Empaques	Juego de 6,34 kg listo para mezclar Parte A: 4,88 kg Parte B: 1,46 kg
Vida Útil	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	El producto se debe almacenar en su envase original bien cerrado en lugar fresco y bajo techo, a temperaturas entre 5°C y 30°C. Pre-acondicionar el producto a temperaturas entre 18°C y 23°C, antes de su utilización.
Apariencia / Color	Parte A – Resina: Líquido de color (rojo y gris) Parte B – Endurecedor: Líquido ámbar Bajo directa acción de la luz solar y de la acción de ciertos compuestos quí-

micos y concentraciones, puede presentar decoloración o variación de color; esto no influye en la función y características del revestimiento.

Densidad	Mezcla A + B = ~1,34 g/ml
Contenido de Sólidos en Peso	100%
Contenido de Sólidos en Volumen	100%
Viscosidad	Mezcla A + B = ~7700 cps, a 23°C

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dureza Shore D	~ 75 (a 24 horas de curado) Nota: Valores corresponden a resina (parte A+B) sin filler.	(ASTM D2240)
Resistencia a la Abrasión	~ 140 mg/1000 ciclos/CS17 Nota: Valores corresponden a resina (parte A+B) sin filler.	(ASTM D4060)
Resistencia a la Compresión	~ 40 N/mm ² (a 7 días) Nota: Valores corresponden a resina (parte A+B) sin filler.	(ASTM D695)
Resistencia a la Adherencia	~ 2,8 N/mm ² Nota: Valores corresponden a resina (parte A+B) sin filler.	(ASTM D4541)
Resistencia Térmica	Mín.: -10°C / Máx.: 40°C (en servicio) Nota: Para otras temperaturas en servicio, consultar al departamento técnico de Sika.	
Resistencia Química	Sikagard® Antiácido es resistente a variados agentes químicos agresivos. Favor contactar al departamento técnico de Sika para obtener información acerca del documento "Tabla de Resistencia Químicas".	

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Sistemas

Aplicación de Sikagard® Antiácido sobre superficies de Hormigón: Revestimiento

Capa	Producto	Consumo (kg/m ²)
Imprimante ⁽¹⁾	Sikafloor® 161	~0,3 a 0,5
Capa de Terminación ⁽²⁾	Sikagard® Antiácido	~0,75 a 1,0

Mortero en ~3mm

Capa	Producto	Consumo (kg/m ²)
Imprimante ⁽¹⁾	Sikafloor® 161	~0,3 a 0,5
Mortero de Terminación ⁽²⁾	Sikagard® Antiácido + Sikadur® Filler 504 ^{(1:1,2)₍₃₎}	~3,2 producto + ~3,8 filler

Mortero Reforzado en ~5mm

Capa	Producto	Consumo (kg/m ²)
Imprimante ⁽¹⁾	Sikafloor® 161	~0,3 a 0,5
Capa Base	Sikagard® Antiácido	~0,75 a 1,5
Tela de Fibra de Vidrio	Tela 600 gr/m ²	1 m ²
Capa Base	Sikagard® Antiácido	~0,75 a 1,5
Mortero de Terminación ⁽²⁾	Sikagard® Antiácido + Sikadur® Filler 504 ^{(1:1,2)₍₃₎}	~3,2 producto + ~3,8 filler

Nota ⁽¹⁾: Para mejorar la adherencia se recomienda espolvorear sobre el imprimante arena de cuarzo, para generar textura y a posterior aplicar la capa siguiente. (ver ficha técnica del imprimante para mayor detalle)

Nota ⁽²⁾: Para generar una capa de terminación antideslizante utilizar el producto Sikadur® Filler 504. Consultar al departamento técnico de Sika.

Nota ⁽³⁾: La relación de mezcla sugerida es con la cual se generan los resultados óptimos en laboratorio. Esta relación está sujeta a pruebas en terreno debido a la variabilidad de condiciones específicas del sustrato y medio ambientales. Se recomienda siempre realizar un área de prueba con la relación óptima para cada trabajo

Aplicación de Sikagard® Antiácido sobre estructuras de Acero:

Capa	Producto	Consumo (kg/m ²)
Capa de Revestimiento	Sikagard® Antiácido	~1,27

Proporción de la Mezcla	Parte A : Parte B = 77 : 23 (en peso) Nota: Mezclar siempre juegos completos															
Consumo	El consumo depende del esquema de aplicación, según la exposición del área a proteger. (ver sección Sistemas) Sika Chile sugiere distintos esquemas del sistema Sikagard Antiácido de acuerdo al nivel de exposición general del área a proteger. La especificación del esquema a utilizar según la zona y exposición, corresponde a la ingeniería del proyecto y debe ser aprobada por el mandante, el cliente o el aplicador.															
Temperatura del Ambiente	Mín.: +10 °C / Máx.: +30 °C (para aplicación)															
Punto de Rocío	¡Cuidado con la condensación! El sustrato y el piso sin curar deben estar al menos +3°C por encima del punto de rocío para reducir el riesgo de condensación u otra alteración de la superficie en el acabado del piso.															
Temperatura del Sustrato	T° del sustrato: Mín.: +10 °C / Máx.: +30 °C (para aplicación)															
Humedad del Sustrato	Humedad del sustrato: ≤ 4%															
Duración de la Mezcla	La vida del producto, ya realizada la mezcla del juego completo (Parte A + B) es: <table border="1"><thead><tr><th>Temperatura Ambiente</th><th>Tiempo</th></tr></thead><tbody><tr><td>+ 10°C</td><td>~50 min</td></tr><tr><td>+ 20°C</td><td>~30 min</td></tr><tr><td>+ 35°C</td><td>~17 min</td></tr></tbody></table>	Temperatura Ambiente	Tiempo	+ 10°C	~50 min	+ 20°C	~30 min	+ 35°C	~17 min							
Temperatura Ambiente	Tiempo															
+ 10°C	~50 min															
+ 20°C	~30 min															
+ 35°C	~17 min															
Tiempo de Curado	Mezcla A+B: ~ 7 días, (a 23°C y 50% H.R.)															
Tiempo de Espera / Repintabilidad	Antes de recubrir sobre Sikagard® Antiácido: <table border="1"><thead><tr><th>Temperatura</th><th>Mínimo</th><th>Máximo</th></tr></thead><tbody><tr><td>+ 10°C</td><td>~10 horas</td><td>~24 horas</td></tr><tr><td>+ 20°C</td><td>~8 horas</td><td>~24 horas</td></tr><tr><td>+ 30°C</td><td>~6 horas</td><td>~20 horas</td></tr><tr><td>+ 35°C</td><td>~5 horas</td><td>~16 horas</td></tr></tbody></table>	Temperatura	Mínimo	Máximo	+ 10°C	~10 horas	~24 horas	+ 20°C	~8 horas	~24 horas	+ 30°C	~6 horas	~20 horas	+ 35°C	~5 horas	~16 horas
Temperatura	Mínimo	Máximo														
+ 10°C	~10 horas	~24 horas														
+ 20°C	~8 horas	~24 horas														
+ 30°C	~6 horas	~20 horas														
+ 35°C	~5 horas	~16 horas														

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Calidad y preparación del sustrato

Consulte el Procedimiento de Ejecución: "Evaluación y Preparación de Superficies para Sistemas de Pisos".

Instrucciones de aplicación

Consulte el Procedimiento de Ejecución: "Mezclado y Aplicación de Sistemas para Pisos".

LIMITACIONES

Sikagard® Antiácido debe ser aplicado sólo por profesionales experimentados.

El producto Sikagard® Antiácido no es una pintura, es un revestimiento de protección, por lo que se debe respetar los esquemas de aplicación.

En caso de aplicación sobre acero, consultar a nuestra asesoría técnica.

Sikagard® Antiácido es resistente a variados agentes químicos agresivos cuando estos son derrames eventuales.

Sikagard® Antiácido no está diseñado para contención primaria.

Sika Chile sugiere distintos esquemas de aplicación, de acuerdo al nivel de exposición del área a proteger. La aprobación del esquema, corresponde a la ingeniería del proyecto y debe ser aprobada por el mandante, el cliente o el aplicador.

Equipos de medición de las condiciones ambientales, tales como higrómetro, termómetro láser, medidor de humedad, son mandatorios para la correcta ejecución de los trabajos.

Si se prevén lluvia, ventiscas, altas/bajas temperaturas, en la zona donde se ejecutaran los trabajos, se deben tomar medidas mitigatorias. Ej.: microclima, realizar encarpado u otro.

El producto no puentea fisuras. Se debe considerar el diseño de juntas en los pavimentos de hormigón.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO

▪ Hormigón

Al momento de aplicar Sikagard® Antiacido, el hormigón debe tener a lo menos 28 días de edad, encontrarse limpio, exento de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, grasa, pintura, etc. El sustrato de hormigón debe tener una resistencia mínima a la compresión de 25 N/mm² y una resistencia de adherencia a la tracción mínima de 1,5 N/mm² en su superficie. En caso de duda, se recomienda realizar ensayos respectivos.

Cuando sea necesaria la reparación del sustrato, el relleno de poros y la nivelación de la superficie, debe realizarse utilizando los productos apropiados de la línea Sikafloor, Sikaguard ó Sikadur.

Para una adecuada limpieza es recomendable un tratamiento con pulidora o escarificado o granalladora, acorde a las condiciones existentes del sustrato. El hormigón debe ser preparado para lograr una superficie libre de lechada y contaminantes, con superficie de textura abierta acorde a los perfiles de rugosidad CSP-3 a CSP-4, según las directrices del Instituto Internacional de reparación de hormigón (ICRI).

Si existen dudas acerca del sustrato, primero aplicar un área de prueba.

▪ Acero

Debe encontrarse limpio, sin óxido, grasa, pinturas, etc. Se recomienda una preparación según el SSPC (Steel Structures Painting Council) a SSPC-SP10 NACE 2.

MEZCLADO

Acondicione el material antes de usar a temperaturas entre 18°C - 23 °C.

Primero se debe verter todo el contenido de la parte A a un tercer recipiente limpio. Luego se incorpora de a poco el componente B y se realiza mezclado con un taladro de bajas revoluciones (300-400 rpm), u otro equipo adecuado durante 3 minutos, hasta obtener una mezcla homogénea.

Para la confección del mortero (1 parte de Sikagard®

Antiacido : 1,2 parte de Sikadur® filler 504), se debe incorporar el filler al recipiente que contiene el Sikagard® Antiacido ya confeccionado, y mezclar durante 2 a 3 minutos, hasta obtener una mezcla homogénea. Preparar sólo la cantidad que se pueda aplicar antes que el producto comience a endurecer.

APLICACIÓN

Acondicione el material antes de usar a temperaturas de entre 18°C a 23°C. Previo a la aplicación confirme que la humedad del sustrato sea inferior a 4%. Si es necesario, utilice Sikafloor® EpoCem o Sikaguard® EpoCem como barrera temporal contra la humedad. La temperatura ambiente adecuada para la aplicación del producto está comprendida entre los 10°C y 30°C.

▪ Revestimiento

Antes de la aplicación del producto Sikagard® Antiacido, el sustrato se debe imprimir con Sikafloor® 161, a un consumo de ~0,3 a ~0,5 kg/m² (ver ficha técnica para información específica).

A posterior aplicar una capa de Sikagard® Antiacido a un consumo de ~0,75 a ~1,0 kg/m² mediante llana o rodillo de pelo corto. Se puede aplicar rodillo de púas para eliminar aire atrapado y nivelar la superficie.

▪ Mortero en ~3mm

Antes de la aplicación de Sikagard® Antiacido, el sustrato se debe imprimir con Sikafloor® 161, a un consumo de ~0,3 a ~0,5 kg/m² (ver ficha técnica para información específica).

Luego se debe aplicar el mortero Sikagard® Antiacido a un consumo de ~7,0 kg/m² (ver sección Mezclado para la confección el mortero).

A continuación se debe verter y esparcir el producto sobre el sustrato con rastrillo o llana dentada, cuidando de dejar una aplicación pareja. Para eliminar posibles burbujas y generar una superficie lisa/homogénea, se debe pasar rodillo de púas para eliminar aire atrapado y nivelar la superficie.

▪ Mortero Reforzado en ~5mm

En el caso del mortero Sikagard® Antiacido, se debe primero preparar la superficie con el imprimante Sikafloor® 161 a un consumo de ~0,3 a ~0,5 kg/m² (ver ficha técnica para información específica).

Luego se debe aplicar una primera capa de Sikagard® Antiacido a un consumo de ~0,75 a ~1,5 kg/m² como resina humectante/saturante e inmediatamente después aplicar la tela de vidrio mientras se encuentre fresco/húmedo el Sikagard® Antiacido. Luego aplicar una segunda capa de Sikagard® Antiacido como sellante sobre la tela de vidrio a un consumo de ~0,75 a ~1,5 kg/m².

Finalmente aplicar el mortero Sikagard® Antiacido a un consumo de ~7,0 kg/m² (ver sección Mezclado para la confección el mortero). A continuación se debe verter y esparcir el producto sobre el sustrato con rastrillo o llana dentada, cuidando de dejar una aplicación pareja. Para eliminar posibles burbujas y generar una superficie lisa/homogénea, se debe pasar rodillo de púas para eliminar aire atrapado y nivelar la superficie.

Nota: Para aplicación antideslizante o incluir una capa adicional de Sikagard® Antiacido, favor referirse al "Procedimiento de Ejecución Sikagard® Antiacido".

Aplicación en Acero (En caso de aplicación sobre acero, consultar a nuestra asesoría técnica)

Para la aplicación de Sikagard® Antiácido sobre estructuras de acero, estas se deben encontrar limpias y secas según perfil SSPC-SP10 NACE 2. La aplicación se puede realizar con equipo de pulverización (airless), cuidando de respetar las manos/pasadas específicas para el espesor deseado. No diluir el producto.

Para aplicaciones sobre acero y en elementos verticales de hormigón prefiera Sikaguard® Antiácido Tixo.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y útiles se limpian inmediatamente después de su empleo con diluyente a la piroxilina. El material totalmente endurecido solo se puede remover por medios mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

Sika Perú

Habilitación Industrial
El Lúcumo Mz. "B" Lote 6
Lurín, Lima
Tel. (511) 618-6060

Hoja De Datos Del Producto
Sikagard® Antiácido
Diciembre 2022, Versión 02.02
020606010030000006

SikagardAntiácido-es-PE-(12-2022)-2-2.pdf

