CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaLatex®

Primer para instalación de enchapes y mejorador de adherencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaLatex® es una emulsión de polímero acrílico que mejora la adherencia y demás propiedades de morteros y pastas de cemento.

Puede ser usado como primer para adherir enchapes nuevos sobre otros enchapes antiguos sin necesidad de retirarlos.

USOS

- Puente de adherencia o primer para enchapar sobre concreto, cerámicos antiguos o pisos pulidos
- Lechada de adherencia para unir mortero fresco, con concreto o mortero endurecido.
- Mejorador de adherencia para tarrajeo o morteros de reparación, sobre concreto y albañilería, piedra, acero, entre otros.
- Mejorar la adherencia de pinturas a base de cemento o cal.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Incrementa la adherencia del mortero o pegamento cementicio sobre los sustratos.
- Mejora la flexibilidad del mortero mezclado, reduciendo el riesgo de fisuración
- Contribuye a una mayor impermeabilidad de la superficie.
- Mejora la trabajabilidad del mortero
- Aumenta la durabilidad de los morteros de reparación.
- Mayor resistencia a la abrasión en los morteros mezclados con SikaLatex.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques	▪ Botella x 1 litro ▪ PET x 4 Litros ▪ Balde x20L ▪ Cilindro x200L
Apariencia / Color	Blanco
Vida Útil	1 año
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe de ser almacenado en su envase original cerrado protegido del congelamiento.
Densidad	1.02 kg/L ± 0.01

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Dosificación Recomendada	Como mejorador de adherencia : 200 ml/m² Como aditivo en mortero : 500 ml/m² x cm de espesor, o 50 ml x Litro de mortero, o 4L de Sikalatex por bolsa de cemento

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

Las superficies deben encontrarse limpias, exentas de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de grasa, aceite, pintura, etc. Al aplicar el primer o lechada, la base debe encontrarse húmeda, pero sin agua superficial (saturada superficialmente seca). La temperatura mínima de aplicación debe ser 5°C.

MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Puente de adherencia para enchapes:

- Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, grasa o cualquier material que pueda afectar la adherencia.
- Aplique, con brocha, una mano uniforme de Sika Latex directamente del envase. Después de 5 minutos cuando observe ligero secado al tacto, enchapar los cerámicos nuevos siguiendo el procedimiento habitual.

Mejorador de adherencia de la lechada:

- Prepare la lechada de cemento en la siguiente proporción: 1 litro de Sika Latex, 1.5 L de agua y 2 kg de cemento. Mezclar los tres componentes, hasta obtener una consistencia plástica deseada.
- Aplicar con brocha en un espesor no inferior a 1 mm. Colocar el mortero sobre la lechada antes de que esta última comience a secarse (20 a 30 minutos a 20 ºC).

Mortero para tarrajeos y reparaciones:

- Diluir 1L de Sika Latex en 4 a 6 Litros de agua. Agregar al mortero en la cantidad necesaria para obtener la consistencia deseada.
- Aplicar el mortero antes de 30 minutos de mezclado.

Pinturas en base a cemento o cal:

- Agregar 200 g de Sika Latex a cada 4 litros de pintura.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto

.

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

Sika Perú
Habilitación Industrial
El Lúcumo Mz. "B" Lote 6
Lurín, Lima
Tel. (511) 618-6060