

# HOJA TÉCNICA

## Sika® Primer - 429 PE

Imprimante para Sellantes Sikaflex

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Primer - 429 PE es un imprimante formulado para mejorar la adherencia de los sellantes Sikaflex sobre determinados substratos.

#### USOS

Sika® Primer - 429 PE mejora la adherencia de los sellantes de poliuretano sobre concreto limpio, seco y sano, albañilería y madera (incluyendo caoba).

#### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Producto monocomponente, listo para usar.
- Fácil aplicación con brocha o spray.

### DATOS BÁSICOS

<b>FORMA</b>	<b>ASPECTO</b> Líquido
	<b>COLOR</b> Transparente – Incoloro
	<b>PRESENTACIÓN</b> Envase x 4 Litros
<b>ALMACENAMIENTO</b>	Nueve meses en envases originales y sellados almacenados entre 0 y 50°C.
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<b>DENSIDAD A 15°C</b> 0.80 - 1.00 Kg/L
	<b>CONDICIONES DEL MATERIAL Y CURADO</b> 23°C y 50% de H.R.
	<b>TIEMPO DE SECADO ANTES DE INSTALAR EL SELLANTE</b> >20 min y <8 horas (*)
	(*)Si el sellante no puede ser instalado dentro de las 8 horas de haber realizado la imprimación, vuelva a aplicar Sika® Primer- 429 PE.
	<b>USGBC VALORACIÓN LEED</b>
	Sika® Primer - 429 PE cumple con los requerimientos LEED.
	Conforme con el LEED V3 IEQc 4.1 Low-emitting materials - adhesives and sealants.
	Contenido de VOC < 775 g/L (menos agua)

# INFORMACIÓN DEL SISTEMA

<b>DETALLES DE APLICACIÓN</b>	<b>CONSUMO / DOSIS</b> 250 a 300 metros lineales por galón aprox. de acuerdo al ancho de la junta.
<b>MÉTODO DE APLICACIÓN</b>	<b>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</b> La clave para una buena adherencia con sellantes/imprimantes Sikaflex es la preparación de la superficie. Específicamente, todas las superficies deben estar secas y libres de polvo, grasa, moho, lechada y partículas sueltas. Se debe limpiar los bordes de la junta por medios mecánicos con: - Escobilla de cerdas de acero. - Amoladora. - Arenado u otro sistema que garantice una buena adherencia. Si la junta contiene un sellante antiguo, éste debe ser removido así como cualquier otro material extraño y luego limpiar la superficie del sustrato mediante métodos mecánicos. Aplique el Sika® Primer-429 PE en temperaturas mayores a 4°C. La superficie debe estar libre de escarcha. <b>MÉTODO DE APLICACIÓN</b> Agite bien el producto antes de usarlo. Aplique sobre una superficie limpia, seca y libre de aceites con una brocha o spray. <b>IMPORTANTE</b> Proteja el Sika® Primer- 429 PE de la humedad. Una vez que se haya abierto el envase, use el contenido inmediatamente. No use envases empuzados. No vuelva a sellar o usar el producto. El volver a sellar el envase puede causar contaminación por humedad.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

<b>PRECAUCIONES DURANTE LA MANIPULACION</b>	Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintética y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.
---	--

<b>OBSERVACIONES</b>	La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: <a href="http://www.sika.com.pe">www.sika.com.pe</a>
----------------------	--

<b>NOTAS LEGALES</b>	La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web <a href="http://www.sika.com.pe">www.sika.com.pe</a> .
----------------------	---

“La presente Edición anula y reemplaza la Edición N° 7

la misma que deberá ser destruida”

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sika® Primer - 429 PE :

1.- SIKa PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS



2.- SIKa CIUDAD VIRTUAL



Sika Perú S.A.  
S&B  
Centro industrial "Las Praderas  
de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 6,  
Lurín  
Lima  
Perú  
www.sika.com.pe

Hoja Técnica  
Sika® Primer - 429 PE  
23.01.15, Edición 8

Versión elaborada por: Sika Perú S.A.  
NB, Departamento Técnico  
Telf: 618-6060  
Fax: 618-6070  
Mail: informacion@pe.sika.com



© 2014 Sika Perú S.A.