

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaRep® Listo

MORTERO LISTO PARA REPARACIONES RÁPIDAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaRep® Listo es un mortero predosificado de un componente, listo para preparar. Ideal para reparaciones menores y de gasfitería en el hogar. No se contrae, y tiene características tixotrópicas que le permiten ser aplicado en pisos, paredes y techos.

USOS

Se adhiere firmemente a concreto, ladrillo, piedra y mortero.

- Rellenar huecos y pequeñas roturas.
- Reparar grietas superficiales.

- Arreglar esquinas dañadas, escalones y veredas.
- Nivelar pequeñas áreas deterioradas en pisos, paredes de concreto o albañilería.
- Mantenimiento general del hogar.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Fácil de usar: Solo agrega agua y mezcla y aplica
- Puede ser aplicado por personas sin experiencia. Hazlo tú mismo
- No se contrae
- No se escurre en paredes ni techos
- Resistente y duradero
- Rápida puesta en servicio: 24h

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques	3 kg
Apariencia / Color	Polvo color gris
Vida Útil	9 meses
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse en un sitio fresco, seco y bajo techo.
Resistencia a la Compresión	24 horas - 180 kg/cm ² 3 días - 280 kg/cm ² 7 días - 350 kg/cm ² (*) Considerando proporción de mezcla recomendada
Proporción de la Mezcla	Agregar 0.15 L de agua por kg de SikaRep® Listo
Consumo	1 bolsa de 3kg equivale a 1.5 L de mezcla preparada aproximadamente

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe estar limpia, libre de grasa y polvo, cemento u otras materias extrañas, antes de la aplicación del producto. Humedezca la superficie evitando empozamiento. En muchos casos no se requiere uso de un adherente. Una superficie bien preparada es suficiente para garantizar una buena adherencia.

APLICACIÓN

1. Agregar aproximadamente 0.15 litros de agua por kilo de SikaRep® Listo. Puede variar ligeramente la cantidad de agua según la consistencia requerida.
2. Mezclar manual o mecánicamente hasta obtener consistencia uniforme.
3. Aplicar el producto como máximo 20 minutos después de preparado

MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

- Colocar con temperaturas mayores a 5 C°
- Aplicar con llana plana en áreas pequeñas
- Espesor mínimo de aplicación: 5 mm
- Aplicar en capas subsecuentes de espesor no mayor a 2 cm cada una.
- La primera capa debe ser restregada sobre la superficie para asegurar la adherencia y la compactación de la mezcla
- Debe dejar una terminación superficial rugosa o peinada en la primera capa, para mejorar el anclaje de la capa siguiente
- La segunda capa debe ser aplicada cuando la primera haya endurecido ligeramente.
- Terminar la superficie con llana o una esponja húmeda

Sika Perú

Habilitación Industrial
El Lúcumo Mz. "B" Lote 6
Lurín, Lima
Tel. (511) 618-6060

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

