

HOJA TÉCNICA

Sikafloor® EpoCem® Modul

Dispersión de Resina Epóxica con Base Acuosa

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dispersión de resina epóxica, con base acuosa, libre de solventes, de dos componentes.

USOS

Forma parte de toda la línea EpoCem® como componente (A+B): Sikafloor®-81/82, Sikaguard®-720 Epo-Cem®.

Como imprimante de Sikafloor®-81/82. Como sello antipolvo de losas de concreto o mortero.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Excelente adherencia para la colocación de Sikafloor®-81/82 sobre soportes cementosos.

Se puede aplicar sobre superficies de concreto o mortero húmedas o de corta edad (3días).

DATOS BÁSICOS**FORMA****PRESENTACIÓN**

Unidad de 4 Kg.

Componente A: 1.14 Kg.

Componente B: 2.86 Kg.

CÓDIGO R/S

Comp. A R: 36/38/43 S: 26/51

Comp. B R: 43

ALMACENAMIENTO**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL**

Doce (12) meses en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo.

Transportar con los cuidados normales de un producto químico.

DATOS TÉCNICOS**COLOR**

Líquido lechoso

DENSIDAD

1.04 kg/L

VIDA EN EL RECIPIENTE

45 minutos a 20°C

PRECAUCIÓN

El término de la vida en el recipiente no es detectable visualmente.

RELACIÓN DE MEZCLA

Comp A:B = 1.14 : 2.86

(En peso y en volumen)

	TIEMPO DE ESPERA ANTES DE APLICAR EL REVESTIMIENTO Mínimo una (1) hora, máximo tres (3) horas. LIMITES DE APLICACIÓN TEMPERATURA MÍNIMA DEL SUSTRATO Mínimo una (1) hora, máximo tres (3) horas. 8°C y 3°C por encima de la temperatura de Rocío.
MÉTODO DE APLICACIÓN	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE La superficie de concreto o mortero debe estar sana, limpia y sin partes sueltas o mal adheridas. Debe estar saturada pero sin empozamientos. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO En un recipiente vaciar la parte B y verter sobre él la parte A previamente agitado. Mezclar vigorosamente hasta garantizar una mezcla homogénea como mínimo durante 30 segundos". APLICACIÓN Aplicar con brocha o rodillo de pelo medio, extendiéndolo uniformemente sobre toda la superficie sin dejar empozamientos. CONSUMO 0.2-0.3 kg/m2 según las características del sustrato. En el caso de sustratos muy absorbentes o porosos se requieren dos capas del imprimante. PRECAUCIONES No adicionar agua a la mezcla. Después de mezclar los componentes, debe utilizarse el producto en el lapso de la vida en el recipiente (45 minutos a 20°C), el producto que no pueda aplicarse en este tiempo debe desecharse. El término de la vida en el recipiente no es detectable usualmente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

MEDIDAS DE SEGURIDAD	El producto puede causar irritación de la piel. Usar lentes y guantes de seguridad y aplicar crema de manos al aplicar el producto. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y consulte un médico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Consultar la Hoja de Seguridad del producto a través del Departamento Técnico.
OBSERVACIONES	La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: www.sika.com.pe
NOTAS LEGALES	La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.

**“La presente Edición anula y reemplaza la Edición N° 4
la misma que deberá ser destruida”**

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sikafloor® EpoCem® Modul :

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS



2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL



Sika Perú S.A.
Flooring
Centro industrial "Las Praderas
de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 6,
Lurín
Lima
Perú
www.sika.com.pe

Hoja Técnica
Sikafloor® EpoCem® Modul
25.11.14, Edición 5

Versión elaborada por: Sika Perú S.A.
EM, Departamento Técnico
Telf: 618-6060
Fax: 618-6070
Mail: informacion@pe.sika.com

