

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sikament<sup>®</sup> TM-550

SUPERPLASTIFICANTE REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO QUE MANTIENE LA TRABAJABILIDAD.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Superplastificante, reductor de agua de alto rango que mantiene la trabajabilidad y economiza el consumo de cemento. En climas templados y fríos mantiene la manejabilidad del concreto. No contiene cloruros.

### USOS

#### Como plastificante

- Adicionado a una mezcla con consistencia normal se consigue fluidificar el concreto o mortero, generando una buena cohesión de las mezclas, facilitando su colocación, haciéndolo apto para el bombeo.

#### Como reductor de agua de alto poder

- Adicionado en el agua de amasado, permite reducir hasta el 30% del agua de la mezcla consiguiéndose la misma manejabilidad con incremento notable en las resistencias mecánicas a todas las edades. Al reducir la relación a/c se incrementa la impermeabilidad y durabilidad del concreto.

#### Como economizador de cemento

- Se puede aprovechar el incremento de resistencias logrado al reducir agua con el aditivo, para disminuir el contenido de cemento y hacer más económico el diseño de mezcla.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Reduce la exudación del concreto.
- Permite reducir hasta el 30% del agua de la mezcla.
- Incrementa las resistencias iniciales y finales.
- Evita la segregación y formación de cangrejeras.
- Proporciona manejabilidad prolongada.
- Facilita el bombeo del concreto.
- Permite incrementar los tiempos de manejabilidad de la mezcla en climas medios y fríos.
- Aumenta considerablemente la impermeabilidad y durabilidad del concreto.

### CERTIFICADOS / NORMAS

Cumple con los requerimientos para aditivos superplastificantes de acuerdo a ASTM C494, tipo D t tipo G.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	Granel x 1L Dispenser x 1000L
<b>Apariencia / Color</b>	Líquido / Pardo oscuro
<b>Vida Útil</b>	1 año cumpliendo las condiciones de almacenamiento.
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Un año en su envase original bien cerrado y bajo techo, en lugar fresco resguardado de heladas y a temperaturas entre 5°C y 35°C. Para el transporte debe tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico.
<b>Densidad</b>	1.20 kg/L +/-0.01

## INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

<b>Dosificación Recomendada</b>	Como plastificante del 0,5 % - 1 % del peso del cemento. Como superplastificante del 1 % - 2.0 % del peso del cemento.
<b>Dosificación</b>	<b>Como plastificante:</b> Adicionarlo a la mezcla de concreto o mortero ya preparado y remezclar por lo menos durante 5 minutos hasta obtener una mezcla fluida. <b>Como superplastificante:</b> Adicionar disuelto en la última porción del agua de amasado durante la preparación de la mezcla.

### NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

### RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto.

### ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad.

### NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web [www.sika.com.pe](http://www.sika.com.pe). La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.