

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikalastic®-50 Fleece

REFUERZO DE TELA DE POLIÉSTER PARA SISTEMAS DE MEMBRANAS LÍQUIDAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikalastic®-50 Fleece es una manta de geotextil no tejido punzonado por agujas de filamentos continuos 100% poliéster, para refuerzo en trabajos de impermeabilización utilizada con los sistemas de membrana líquida Sikalastic® y Sikafill®.

USOS

- Refuerzo para sistemas de membranas líquidas
- Para proyectos nuevos de construcción y remodelación
- Para techos con muchos detalles y geometría compleja incluso cuando la accesibilidad es limitada

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Asegura el grosor correcto de la capa base
- Evita el escurrimiento en aplicaciones horizontales y verticales
- Mejorar las propiedades de puente de fisuras del sistema
- Mejorar las propiedades mecánicas del sistema
- Prolonga la vida de la impermeabilización

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base Química	100 % Poliester
Empaques	rollo
Vida Útil	El producto no vence si se almacena correctamente
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse debidamente en sus embalajes originales sellados, sin abrir y sin daños en condiciones secas a temperaturas entre +5°C y +35°C.
Apariencia / Color	Tela blanca
Longitud	200 m
Ancho	1,0 m

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia a la Tensión	Longitudinal: ≥ 98 N	Transversal: ≥ 58 N
Elongación	Longitudinal: ≥ 35 %	Transversal: ≥ 55 %
Estructura del Sistema	Para obtener información detallada sobre el sistema, consulte la Ficha Técnica del Sistema o del Producto de la Membrana Aplicada Líquida.	

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

LIMITACIONES

Las limitaciones estarán dadas por la correspondiente membrana líquida Sikalastic® o Sikafill® que se está utilizando. Consulte la ficha técnica respectiva.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO

La superficie debe estar sólida, con suficiente resistencia, limpia, seca y libre de suciedad, aceite, grasa y otra contaminación. Dependiendo del material, el sustrato debe aspirarse o limpiarse mecánicamente. Puede ser necesario demoler para nivelar la superficie. Los sustratos adecuados son: hormigón, fieltros bituminosos y recubrimientos, metal, ladrillo, asbesto cemento, baldosas cerámicas, sustratos de madera.

Para obtener información detallada sobre la preparación del sustrato y el diagrama de imprimación, consulte el Método de Aplicación del correspondiente Sistema de Membrana Líquida Aplicada.

APLICACIÓN

Antes de la aplicación del Sikalastic®-50 Fleece, la capa de la membrana líquida que se este utilizando no debe haber curado y tiene que estar aún fresca. Para el tiempo de espera / repintado, consulte la ficha técnica del producto. Las áreas que se puedan ver dañadas (pasa-manos, etc.), tienen que ser protegidas con cinta o envoltura de plástico.

Sikalastic®-50 Fleece se aplica en combinación con los sistemas de membranas líquidas Sikalastic® y Sikafill®.

1. Aplique la primera capa de Sikalastic® o Sikafill® con una tasa de consumo de acuerdo con la ficha técnica de la Membrana Aplicada Líquida. Trabajar con una antelación tal que el material permanezca siempre líquido.
2. Coloque con rodillo el Sikalastic®-50 Fleece y asegúrese de que no haya burbujas ni pliegues. El traslape de Sikalastic®-50 Fleece debe ser de 5 cm como mínimo y asegurar que los solapamientos estén lo suficientemente húmedos para unirse.
3. El rodillo puede requerir sólo un poco de material extra para permanecer húmedo, pero no se necesita añadir material adicional en esta etapa. Es importante

que la tela no se levante durante la instalación - en algunas superficies un rodillo con púas puede ayudar a la instalación.

4. Después de que la capa esté suficientemente seca para caminar, selle la superficie con la segunda capa de Sikalastic® o Sikafill® con una tasa de consumo de acuerdo con la ficha técnica de la Membrana Aplicada Líquida. Tenga en cuenta, siempre comience con los detalles antes de comenzar con la impermeabilización de la superficie horizontal. Para más detalles, siga los pasos 1- 3.

Para obtener información detallada sobre la aplicación, consulte el Método de Aplicación del correspondiente Sistema de Membrana Líquida Aplicada.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

Sika Perú

Habilitación Industrial
El Lúcumo Mz. "B" Lote 6
Lurín, Lima
Tel. (511) 618-6060

Hoja De Datos Del Producto
Sikalastic®-50 Fleece
Octubre 2023, Versión 01.01
020915952000000033

Sikalastic-50Fleece-es-PE-(10-2023)-1-1.pdf

